

# **Махаллий хом-ашёлардан тўқилган интерлок тўқимасининг технологик параметри ва физик-механик хусусиятларини тадқиқоти**

М.Мирсадиков

mirzaitmirsadiqov@gmail.com

К.Холиков

qurbanalixoliqov@gmail.com

Наманган муҳандислик-технология институти

М.Мукимов

profmukimov@gmail.com

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Д.Ваҳобова

vakhobovadilafruz.13@gmail.ru

В.Кенжава

vasilakenjayeva379@mail.ru

Н.Жўраев

jnozimjon96@gmail.com

Наманган тўқимачилик ва енгил саноат институти

**Аннотация:** Илмий ишда интерлок трикотаж тўқимасининг технологик кўрсаткичлари ва физик-механик хусусиятлари таҳлил қилинган хамда маҳаллий хомашё бўлган йигирилган пахта, бамбук, вискоза ипларидан самарали фойдаланиш усуллари тадқиқ этилган.

**Калит сузлари:** трикотаж, интерлок, калинлиг, хаво ўтказувчанлик, тўқима киришиши, деформация, узилиш кучи

## **Research of technological parameters and physico-mechanical properties of interlock fabric woven from local raw materials**

M.Mirsadikov

mirzaitmirsadiqov@gmail.com

K.Kholikov

qurbanalixoliqov@gmail.com

Namangan institute of engineering and technology

M.Mukimov

profmukimov@gmail.com

Tashkent Textile and Light Industry Institute

D.Vahobova

vakhobovadilafruz.13@gmail.ru

V.Kenjayeva

vasilakenjayeva379@mail.ru

N.Jo'rayev

jnozimjon96@gmail.com

Namangan Textile and Light Industry Institute

**Abstract:** In the scientific work, the technological indicators and physical-mechanical properties of the interlock knitted fabric were analyzed, and the methods of effective use of spun cotton, bamboo, and viscose threads, which are local raw materials, were researched.

**Keywords:** knitting, interlock, thickness, air permeability, tissue penetration, deformation, tensile strength

Ушбу илмий иш маҳаллий ҳом ашё - ипларини тўқимачилик саноатида айнан трикотаж тўқималари ва махсулотларини ишлаб чиқаришда қўллаш соҳасини кенгайтириш заруриятига асосланган. Махаллий ҳом ашё пахта, бамбук ва вискоза ипларининг технологик кўрсаткичлари, физик-механик хусусиятларини тадқикоти трикотаж тўқима ва махсулотларини ишлаб чиқариш жараёнида асос бўлиб хизмат қилади. Бамбук ва вискоза ипларидан трикотаж тўқималарининг технологик курсаткилари ва физик-механик хусусиятларини урганиб, трикотаж махсулотларини ишлаб чиқариш корхоналарида фойдаланиш, махсулот сифат кўрсаткичларини оширишда хизмат килади.

Трикотаж тўқималарнинг физик хусусиятларини кўрсаткичлари; ҳаво ўтказувчанлик, сув ютувчанлик, гигроскопиклик, иссиқликка қаршилиги, иссиқлик сақловчанлик кўрсаткичлар киради.

Трикотаж тўқималарининг физик-механик хусусиятларини кўрсаткичлари:

мустаҳкамлик ва узилишдаги узайиш, узилиш кучидан кам бўлган кучланиш

таъсирида чўзилиши, бир марталик ва такрор чўзилишга чидамлилик, ғижимланиш ва емирилишга чидамлилик, иссиқ-нам шароитда ишлов берилганда киришиши кабилар қабул қилинган. Табий, кимёвий ва синтетик толалар аралашмасидан йигирилган ип тайёрлаб тўқимачилик махсулотларини олиш бўйича олимлари шуғулланиб келишган [1-14].

## Жадвал 1.

Кўрсаткичлар	Вариантлар		
	I	II	III
Ипларнинг турлари ва чизиқий зичлиги	Пахта 24*3 текс	Бамбук 24*3 текс	Вискоза 24*3 текс
Юза зичлиги, г/м <sup>2</sup>	624	503	484
Қалинлиги, мм	2,3	1,9	2,0
Ҳажмий зичлиги, мг/см <sup>3</sup>	271	265	242
Ҳаво ўтказувчанлик, см <sup>3</sup> /сек	88,5	131,3	157,0
Ишқаланишга чидамлилик, минг айл.	17,6	17,0	14,0
Узилиш кучи, Н	Бўйига	720	603
	Энига	408	293
Узилишдаги чўзилиши, %	Бўйига	45	40
	Энига	109	108
Қайтар деформация, %	Бўйига	80	83
	Энига	79	80
Қайтмас деформация, %	Бўйига	20	17
	Энига	21	20
Тўқима киришиши, %	Бўйига	+2	+1
	Энига	+1	+1
			+2

Маълумки йигирилган бамбук, вискоза ипларидан трикотаж ва пайпоқ маҳсулотларини ишлаб чиқаришда фойдаланилади, бу иплардан трикотаж маҳсулотларини ишлаб чиқарилганда, трикотаж юқори гигиеник хусусиятга эга бўлиши билан бир қаторда, шакл сақлаш хусусияти ва ҳаридорлиги юқори бўлади. Шу сабабли илмий ишда бамбук, вискоза толаларидан олинган йигирилган ипларидан фойдаланиб, трикотаж маҳсулотларини ишлаб чиқаришда мумкин бўлган тўқималарни технологик параметрлари ва физик-механик хусусиятлари тадқиқ килинди.

Трикотаж тўқималарида бамбук, вискоза ипларини тўқиманинг технологик кўрсаткичлари ва физик-механик хусусиятларига таъсирини ўрганиш мақсадида интерлок трикотаж тўқима намунаси НамМТИ "Трикотаж технология"си кафедра лабораториясида "LONG XING" ясси игнадонли машинасида тўқиб олинди ва ўрнатилган замонавий ускуналарда тўқиманинг сифат кўрсаткилари аниқланди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилди.

Жадвалдаги натижаларга қараб намуналарни олишда ҳом ашё тури ўзгаришига қараб интерлок тўқимасининг технологик кўрсаткичлари ва физик-механик хусусиятларининг ўзгаришини намуналарни солиштирган ҳолда кўриб чиқилди.

Интерлок тўқимасининг I-вариантда чизиқли зичлиги 24текс\*3 йигирилган пахта, II-вариантда чизиқли зичлиги 24текс\*3 бамбук ва III-вариантда чизиқли зичлиги 24текс\*3 бўлган вискоза ипларидан фойдаланилди.


Трикотаж тўқимасининг энг асосий тавсифларидан бири - ҳом ашё сарфининг камлигидадир. Бунда юза зичлиги, қалинлиги ва ҳажмий зичлиги

эътиборга олинади. Анъанавий ҳолда тўқимада хом ашё сарфининг энг муҳим омили - трикотаж тўқимасини юза зичлиги ҳисобланади.

Трикотаж тўқималарининг юза зичлик кўрсаткичи асосий технологик кўрсаткичлардан биридир.

Юза зичлик тўқима таркибида фойдаланилаётган ипнинг тури, чизиқли зичлиги ва шунингдек ипларнинг фоиз миқдорларини ўзгаришига боғлиқ бўлади.

Йигирилган пахта ипидан тўқилган I-вариант интерлок тўқимасининг юза зачлиги, бамбук ипидан тўқилган II-вариант интерлок тўқимасининг юза зичлигидан 20% га кўп, III-вариант вискоза ипидан тўқилган интерлок тўқимасининг юза зачлиги II-вариант бамбук ипидан тўқилган интерлок тўқимасининг юза зичлигидан 3% га кам. Йигирилган пахта ипидан тўқилган I-вариант интерлок тўқимасининг юза зачлиги, III-вариант вискоза ипидан тўқилган интерлок тўқимасининг юза зачлигидан 22% га кўп (1-расм).




1-расм. Интерлок тўқимасининг юза зичлиги ўзгариши.

Трикотажнинг хом ашё сарфини тўлиқрок кўрсатиб берадиган кўрсаткич бу хажмий зичлик. Бу кўрсаткич нафақат трикотаж матосининг юзасини, балки қалинлигини ҳам инобатга олган ҳолда трикотажни маҳсулотларини ишлаб чиқаришда хом ашё сарфини кўрсатиб беради.

Лабораторияда ишлаб чиқарилган интерлок трикотаж тўқималарининг пахта, бамбук ва вискоза ипларидан тўқилган намуналарида энг кам хажмий зичлик  $242 \text{ мг}/\text{см}^2$ , қалинлиги 2 мм бўлган III-вариант эга бўлиб, хажмий зичлиги  $271 \text{ мг}/\text{см}^2$ , қалинлиги 2,3 мм бўлган I-вариантга нисбатан 11% га, хажмий зичлиги  $265 \text{ мг}/\text{см}^2$ , қалинлиги 1,9 мм бўлган II-вариантга нисбатан 9% га камлиги аниқланди (2-расм).


Ҳаво ўтказувчанлик материалнинг иккала томони бўйича берилган босим фарқида 1 секунд ичида  $1\text{см}^2$  матодан ўтаётган ҳаво миқдорини кўрсатувчи ҳаво ўтказувчанлик коэффициенти билан тавсифланади. Ҳаво ўтказувчанлик коэффициенти В ( $\text{см}^3/\text{см}^2 \cdot \text{сек}$ ) билан ифода этилади.

Трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган трикотаж матоларининг ҳаво ўтказувчанлик коэффициенти, тўқима тури, қалинлиги ва зичлигига боғлиқ бўлган ҳолда  $\text{см}^3/\text{см}^2\cdot\text{сек}$ да ўзгаради.



2-расм. Интерлок тўқимасининг хажмий зичлиги узгариш гистограммаси


Трикотаж маҳсулотлари учун алоҳида аҳамиятга эга бўлган хусусият бу трикотажнинг гигиеник хусусиятидир. Тадқиқот қилинаётган трикотаж намуналарнинг ҳаво ўтказувчанлик хусусияти пахта йигирилган ипидан тўқилган I вариант намунасида камроқ. Бамбук йигирилган ипидан олинган II вариант намунасининг ҳаво ўтказувчанлиги пахта ипидан тўқилган I вариант интерлок тўқима намунасидан 33% юкори, III вариант вискоза ипидан тўқилган интерлок тўқимасининг ҳаво ўтказувчанлик хусусияти I вариант намунасидан 44% га ва II вариант намунасидан 16% га кўп. Тадқиқот ҳаво ўтказувчанлик хусусиятларининг бундай кўрсаткичлари интерлок тўқимасининг бамбук ва вискоза ипларидан тўқилган матоларининг пахта ипидан тўқилган намуларига нисбатан гигиеник хусусиятлари юкори эканлигини кўрсатади (3-расм).



3 -расм. Интерлок тўқимасининг ҳаво ўтказувчанлиги кўрсаткичи

Трикотажнинг пишиқлиги унинг ишқаланишга чидамлилиги ва узилиш кучи кўрсаткичларидан маълум бўлади. Тадқиқот қилинаётган трикотаж намуналарининг ишқаланишга чидамлилик ўзгаришини таҳлили шуни кўрсатадики, вискоза ипидан олинган III-вариантнинг ишқаланишга чидамлилиги бошқа вариантларга нисбатан паст, I-вариант пахта ипидан тўқилган намуна ишқаланишга чидамлилиги II-вариантн бамбук ипидан

тўқилган намунадан юқори қўрсаткичга эга. I-вариант йигирилган пахта ипидан тўқилган намуна II-вариант бамбук ипидан тўқилган намунадан 4%, III - вариент вискоза ипидан тўқилган намунадан 21% кўп (4-расм).



4-расм. Интерлок тўқимасининг ишқаланишга чидамлилиги ўзгариши

Интерлок трикотаж тўқималарининг узилиш кучи бўйига бир биридан фарқ қилиб, йигирилган пахта ипидан олинган намуналарнинг узилиш кучи йигирилган бамбук ипидан олинган намунадан 16%га юқорири ва вискоза ипидан олинган намунадан 8%га узилиш кучидан камлиги аниқланди. Пахта ипидан олинган интерлок тўқимасининг энига узилиш кучи намунаси вискоза ипидан олинган намунадан 18%га ва бамбук ипидан олинган намунадан 28%га кўп эканлиги аниқланди (5-расм).



5-расм. Интерлок трикотаж тўқимасининг узилиш кучининг ўзгариши



6-расм. Интерлок трикотаж тўқимасининг узилишдаги чўзилишнинг ўзгариши

Трикотаж маҳсулотларнинг энг муҳим бўлган хусусиятларидан бири бу шакл сақлаш хусусиятидир. Трикотажнинг шакл сақлаш хусусияти унинг чўзилувчанлиги, қайтар ва қайтмас деформацияси ва киришувчанлиги билан тавсифланади.

Йигирилган пахта ипидан олинган I-вариант намунасининг қайтмас деформацияси, йигирилган бамбук ипидан олинган II-вариант намунасидан бўйи бўйича 15%га, вискоза ипидан олинган III-вариант намунасига нисбатан 25% кўп, эни бўйича вискоза ипидан олинган III-вариант намуна пахта ипидан олинган I-вариант намунага нисбатан 13%га кам қайтиши ва бамбук ипидан олинган II-вариант намунага нисбатан 10% га камайганлигини қўришимиз мумкин (7-расм).



7-расм. Интерлок тўқимасининг қайтмас деформацияси миқдорининг ўзгариши

Тажрибавий интерлок намунасининг қайтар деформацияси ўзгариши трикотажнинг пахта, бамбук ва вискоза ипларидан тўқилган намуналарида ўзига хос қўрсаткичлар натижаси олинди. Йигирилган пахта ипидан олинган намуналарнинг қайтмас деформацияси йигирилган бамбук ва вискоза ипларидан олинган трикотаж намуналарнинг бўйига нисбатан камрок фоизда эканлиги аниқланди.

Йигирилган пахта ипидан олинган I-вариант намуна қайтар деформацияси, йигирилган бамбук ипидан олинган II-вариант намунага бўйи бўйича 14%га, вискоза ипидан олинган III-вариант намунага нисбатан 16% кам, эни бўйича пахта ипидан олинган I-вариант намуна бамбук ипидан олинган II-вариант намунага нисбатан 1%га камайган ва вискоза ипидан олинган III-вариант намуна, пахта ипидан олинган I-вариант намунага нисбатан 4% га кўплиги аниқланди.



8-расм. Интерлок тўқимасининг қайтар деформацияси миқдорининг ўзгариши

## Фойдаланилган адабиётлар

1. Ahsan Nazir\*, Tanveer Hussain, Faheem Ahmad, Sajid Faheem. Effect of Knitting Parameters on Moisture Management and Air Permeability of Interlock Fabrics. AUTEX Research Journal, Vol. 14, No 1, March 2014, DOI: 10.2478/v10304-012-0045-1 © AUTEX.
2. Mikucioniene, D., Ciukas, R., and Mickeviciene, A. (2010). The influence of knitting structure on mechanical properties of weft knitted fabrics. Materials Science, 16(3).
3. Chidambaram, P., Govind, R., and Venkataraman, K. C. (2011). The effect of loop length and yarn linear density on the thermal properties of bamboo knitted fabric. AUTEX Research Journal, 11(4).
4. Charalambus, A. (2007). New approach to a theoretical study of some of the parameters in the knitting process, and their influence on knit-fabric stitch density. AUTEX Research Journal.
5. Singh, G., Roy, K., Varshney, R., and Goyal, A. (2011). Dimensional parameters of single jersey cotton knitted fabrics. Indian Journal of Fibre and Textile Research, 36(2).
6. Мирзарахметова Д.М. Исследование свойств и структуры нитроно-хлопковой пряжи и качества выработанного из нее трикотажа, Дисс, канд. техн. наук, 1974.
7. Зотова В.Ф., Ходжинова М.А. Использование химических нитей для получения комбинированных нитей в процессе кокономотания. РС/УЗНИИНТИ, 1971, №4.
8. Бурнашев И.З., Батуров У.А. Разработка технологии получения комбинированных нитей, «Шелк», 1994, №3.
9. Dr.A. Gogoi. Nasrin Hazarika, Ragashree Phukon and Nabanita Gogoi Affect of resists on cotton Silk. The Indian Textile Sournal, Sanuary, 1998.
10. Textile Intelligence Limited, Trends in the World Silk Market, Textile Out Look international. May, 1993.
11. Ланцман Я.Г. разработка усовершенствованных методов оценки прогнозирования показателей качества тканей из смесовой пряжи. Дисс. канд. техн. наук, 1990.
12. Мирсадиков М. М. Разработка механизма вязания для выработки двухстороннего плюшевого трикотажа //проблемы текстильной отрасли и пути их решения. – 2021.
13. Мирсадиков М. М. Усовершенствованный способ выработки разрезного плюшевого трикотажа //проблемы текстильной отрасли и пути их решения. – 2021.

14. Mikucioniene, D., Ciukas, R., and Mickeviciene, A. (2010). The influence of knitting structure on mechanical properties of weft knitted fabrics. Materials Science.